



Alle Vorteile auf einen Blick:

farblos:

Klarsiegel extramatt ist fast farblos und passt sich daher optimal dem Untergrund an.

extramatt:

Die sehr matte Oberfläche ist elegant, unauffällig und pflegeleicht

hohe mechanische Beständigkeit:

Die Beschichtung verkratzt nicht so schnell und kann intensiv gereinigt werden.

hohe chemische Beständigkeit:

Die Oberfläche ist beständig gegen Öl, Fett, Reiniger und Alkohol

versiegelt gegen Spritzwasser:

Für Feuchtbereiche in Küche und Bad geeignet. Eine gewisse Diffusionsfähigkeit bleibt erhalten

hoher Festkörperanteil:

Für normale Beanspruchungen reicht nur ein Auftrag.

einfache Verarbeitung:

Das wasserverdünnbare Produkt wird einfach ohne Härter mit Rolle, Pinsel oder Spritzgerät verarbeitet. Es riecht nicht und enthält keine Schadstoffe.

proDECOO

eine Marke von:

ds-products

Dürerring 20 31275 Lehrte

Tel. 05132 5982277 Fax 05132 5982221

info@proflexx.de www.prodecoo.de



Anwendungsbeispiele:

- Im Bad, als Fliesenersatz gegen Spritzwasser
- In der Küche, als Spritzschutz im Kochbereich
- Für Hygiene- und Wellnessbereiche, desinfizierbar und als Schutz vor fettigem Schmutz
- Im Wohnbereich, als Schutz vor Finger- und Handabdrücken sowie grauen Schatten
- Im Haustierbereich, als Schutz vor Futterresten und Absonderungen aus dem Fell
- Für Arztpraxen oder Pflegeeinrichtungen, erleichtert die Säuberung, verhindert Abrieb an häufig genutzten Stellen



Klarsiegel extramatt

Die Versiegelung für stark beanspruchte Wände und Innenflächen





Das Problem:

- Schmutz haftet auf der Oberfläche und lässt sich nicht mehr ablösen
- Schmutz setzt sich in die Mikroporen normaler Wandfarben und kann nicht entfernt werden
- Durch Nutzung und Reinigung reibt sich die Wandfarbe ab und sieht nach kurzer Zeit abgenutzt aus.

Die Lösung:

- Klarsiegel bietet eine matte aber wenig raue Oberfläche, die sich leicht reinigen lässt.
- Die Versiegelung schließt die Poren, der Schmutz kann nicht mehr eindringen
- Klarsiegel ist besonders abriebfest und kann intensiv gereinigt werden. (Schleifende und scheuernde Verfahren ausgenommen)

Die hohe Qualität von Klarsiegel ist durch ein akkreditiertes Labor bestätigt:

- Sehr abriebbeständig für robuste, langlebige Oberflächen:
Klarsiegel hat die beste Nassabriebbeständigkeit nach DIN EN 13 300 : 2002 - Nassabriebklasse 1.
- Beständig gegen Desinfektionsmittel für maximale Hygiene:
Bei typischer Anwendung treten keine Verfärbungen und keine Glanzveränderungen auf. Die Beständigkeit gegen Flüssigkeiten nach DIN EN ISO 2812 : 2007 Teil3 wurde mit verschiedenen, typischen Desinfektionsmitteln geprüft.
- Beständig gegen Beanspruchung durch Lebensmittel für den Einsatz in Küchen, Lager- und Speiseräumen:
Es traten keine Veränderungen bei Belastung mit typischen Lebensmitteln auf. Klarsiegel wurde nach der Norm für Möbeloberflächen (DIN 68 861 : 2001 Teil1) Gruppe C1 beansprucht.
- Spritzwasserbeständig für die Verwendung in Bädern und Nasszellen:
Die befristete Beanspruchung durch Wasser hinterlässt keine Verfärbungen oder Veränderungen der Oberfläche. Dies ist Teil der Tests für Möbeloberflächen (DIN 68 861 : 2001 Teil1) Gruppe C1 und der Desinfektionsmittelpfung.
- Schadstofffrei für die Beschichtung von Bereichen zur Verwendung und Lagerung von Nahrungsmitteln oder in Kinderspielbereichen:
Klarsiegel ist frei von Schwermetallen und entspricht der Sicherheit von Spielzeug. Gemäß DIN EN 71 : 2002 Teil 3 „Migration bestimmter Elemente“, Sicherheit von Spielzeug.
- Speichel- und Schweißbeständig für Beschichtungen im Bad, Pflege- oder Wellnessbereich:
Klarsiegel ist Speichel- und Schweißbeständig, gemäß DIN 53 160 : 2010 Teil1 (Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen).

Tipps für leichte Verarbeitung:

Vor der Versiegelung muss der Untergrund sauber und frei von Flecken sein.
Die Versiegelung gut aufrühren.
Eine Probebeschichtung an einer unauffälligen Stelle soll zeigen, ob die Versiegelung ohne optische Veränderungen funktioniert.
Kommt es auf Tapeten, Steinen oder dunklen Wandfarben zu unerwünschten Farbveränderungen, soll die Versiegelung nicht angewendet werden.
Auf dunklen und intensiv gefärbten Untergründen kann man eine weiße, helle Färbung vermeiden, indem man dem Klarsiegel 10 bis 20% der intensiv getönten Wandfarbe beimischt.
Wenn man Klarsiegel mit ca. 10 bis 20% Wasser verdünnt, wird der Verlauf der Farbe noch besser.
Ein gleichmäßiger Auftrag ist sehr wichtig.
Verwenden Sie ein Rolle mit feinem, festen Flor von ca. 6 bis 9 mm Höhe.
Tragen Sie die Versiegelung systematisch und zügig auf, verteilen Sie diese gleichmäßig. Lassen Sie die Beschichtung langsam trocknen, die volle Belastbarkeit ist nach ca. 1 Woche erreicht.

